

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2293 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2017

relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e dei prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374 riguardo alla loro reazione al fuoco

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione ⁽²⁾ è stato adottato un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla loro reazione al fuoco. I prodotti in legno lamellare a strati incrociati e i prodotti in LVL sono prodotti da costruzione ai quali si applica tale regolamento delegato.
- (2) Le prove hanno dimostrato che i prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e i prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374 offrono stabilità e prevedibilità di prestazione riguardo alla loro reazione al fuoco, a condizione che soddisfino determinate condizioni relative alla forma del prodotto e alla sua installazione, nonché alla densità media e allo spessore medio.
- (3) In presenza di dette condizioni si dovrebbe quindi ritenere che i prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e i prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374 appartengano a una determinata classe di prestazione in relazione alla reazione al fuoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/364, senza bisogno di prove,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che i prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e i prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374, che soddisfano le condizioni di cui all'allegato, appartengano alle classi di prestazione indicate nell'allegato stesso, senza prove.

⁽¹⁾ GUL 88 del 4.4.2011, pag. 5.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 68 del 15.3.2016, pag. 4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Tabella 1

Classi di prestazione in relazione alla reazione al fuoco per prodotti in legno lamellare a strati incrociati e prodotti in LVL per pareti e soffitti

Prodotto ⁽¹⁾	Descrizione del prodotto	Densità media minima ⁽²⁾ (kg/m ³)	Spessore globale minimo (mm)	Classe ⁽³⁾
Prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351	Spessore minimo dello strato di 18 mm	350	54	D-s2, d0 ⁽⁴⁾
Prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374	Spessore minimo dell'impiallacciatura di 3 mm	400	18	D-s2, d0 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Si applica a tutte le specie e a tutte le colle contemplate dalle norme di prodotto.

⁽²⁾ Condizionamento in conformità alla norma EN 13238.

⁽³⁾ Classe di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/364.

⁽⁴⁾ Classe valida per qualsiasi substrato o intercapedine d'aria posteriore.

Tabella 2

Classi di prestazione in relazione alla reazione al fuoco per prodotti in legno lamellare a strati incrociati e prodotti in LVL per pavimentazioni

Prodotto ⁽¹⁾	Descrizione del prodotto	Densità media minima ⁽²⁾ (kg/m ³)	Spessore globale minimo (mm)	Classe di pavimentazione ⁽³⁾
Prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351	Spessore minimo dello strato di 18 mm e con lo strato superficiale realizzato in legno di pino	430	54	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾
Prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351	Spessore minimo dello strato di 18 mm e con lo strato superficiale realizzato in legno di abete rosso	400	54	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾
Prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374	Con uno spessore minimo dell'impiallacciatura di 3 mm e con lo strato superficiale realizzato in legno di pino	480	15	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾
Prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374	Con uno spessore minimo dell'impiallacciatura di 3 mm e con lo strato superficiale realizzato in legno di pino	430	20	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾
Prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374	Con uno spessore minimo dell'impiallacciatura di 3 mm e con lo strato superficiale realizzato in legno di abete rosso	400	15	D _{FL} -s1 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Si applica anche ai gradini di scale.

⁽²⁾ Condizionamento in conformità alla norma EN 13238.

⁽³⁾ Classe di cui alla tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/364.

⁽⁴⁾ Classe valida per qualsiasi substrato o intercapedine d'aria posteriore.